

SCHEDA TECNICA IDENTIFICATIVA PRODOTTO


**PAVIMENTO VINILICO SVR6 - RIGID CORE**

Rev0120

Pavimento resiliente eterogeneo a base di policloruro di vinile a struttura rigida ad effetto legno e poro sincronizzato a registro EIR con sottopavimento in iXPE.

DIMENSIONI [mm]		
LUNGHEZZA	1524	± 1mm.
LARGHEZZA (incastrato escluso)	228	± 1mm.
SPESSORE TOTALE	6,0	
SPESSORE STRATO DI USURA	0,55	
SPESSORE PAVIMENTO SPC	5,0	± 0,1mm.
SPESSORE MATERASSINO iXPE	1,0	
IMBALLO	6pz/pc 2,085m2/pc	52/pc a bancale
BISELLO	nano 4V	

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

CLASSIFICAZIONE E DESTINAZIONE D'USO		Utilizzo interno	
Classe 23	RESIDENZIALE - USO ELEVATO		
Classe 33	COMMERCIALE - USO ELEVATO		
Classe 42	INDUSTRIALE LEGGERO - USO MEDIO		

TIPOLOGIA DI INCASTRO	UNILIN		
DENSITA'	2000kg/m3		
CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	Bfl-s1	EN 13501-1:2010	
STABILITA' DIMENSIONALE	Lunghezza -0,01% Larghez -0,02%	ASTM F2199-09(2014)	24h a 82°C -> 23°C
INCURVAMENTO DOPO 24H A 82°C	0,0mm	ASTM F2199-09 (2014)	
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI	Nessuna variazione	ASTM F925-13	
RESISTENZA AL CALORE	0,66 ΔE* (ok se ≤ 8,0)	ASTM F1514-03 (2013)	
IMPRONTA RESIDUA	0,006	ASTM F1914-07 (2011)	
CARICO STATICO	0,00mm	ASTM F970-15 ca 113kg	
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE	108mg - Indice di abrasione 21,6	ASTMD4060-14	
STABILITA' ALLA LUCE	0,1,7 ΔE* (ok se ≤ 8,0)	ASTM F1515-15 & ASTM D2244-16	
SCIVOLOSITA'	DS μ=0,38-0,39	EN 13893:2003	
SCIVOLOSITA'	R10	DIN51130	
CONDUTTIVITA' TERMICA	0,098 W/m.K		
ADATTO A RISCALDAMENTO A PAVIMENTO AD ACQUA	si, con impianti ad acqua con temperatura ≤ 27°C		

**TEST EMISSIONI**

VOC Francese e Norma CMR	Classe A+	eco-INSTITUT Germany GmbH, Cologne
TVCO a 28giorni	38μ/m3	
AgBB-scheme	Test superato	eco-INSTITUT Germany GmbH, Cologne



NOTA BENE: Posa consentita solamente su fondi planari, sono ammesse fughe massimo tra le piastrelle di 10mm e sono consentite superfici massime senza giunti di 20x20m (senza esposizione diretta solare e senza carichi). È ammessa la posa incollata solo previa rimozione del materassino,

**BGP TRADING SRL** Via S. Vincenzo de Paoli 8, 24023 CLUSONE (BG) – P.IVA / C.F. 02 70 73 10 161  
 Telefono 0346.25200 - Fax 0346.25252 – R.E.A.: 316795 – R.I.: BG-02707310161 – cap. soc. €119.000,00 i.v.  
 e-mail : info@bgptrading.com www.bgptrading.com