## **DESCRIZIONE**

BE-NANO 30 IDROREPELLENTE è un protettivo idrorepellente nanomolecolare a base acqua ad altissima resa e immediata barriera, inodore, non tossico e VOC free, ideale per il trattamento di superfici verticali come: facciate, rivestimenti, colonne, corprimuro, statue e simili, scale e piccole superfici orizzontali, vasi, fioriere ecc.

Applicabile su superfici edili come travertino, cotto, laterizi, cemento e pietre naturali in genere. Compatibile con qualsiasi pittura murale a base minerale a cui conferisce un'ottima idrorepellenza ed una maggiore durata nel tempo.

#### **PROPRIETÀ**

Sulle superfici trattate il prodotto limita notevolmente la penetrazione dell'acqua, è altamente reattivo conservando comunque la traspirazione naturale del supporto ove applicato; tendenzialmente non vira il colore del materiale trattato, evita dannosi assorbimenti di acqua limitando o annullando la formazione di muffe, muschi ed efflorescenze.

Inoltre possiede le seguenti caratteristiche:

- Efficace anche in presenza di cavillature
- Alta resa (12-18 mq/l)
- Mano unica su qualsiasi superficie edile porosa (anche pitturata)
- Con nanomolecole risparmio di prodotto e manodopera
- Rapida asciugatura
- Maggiore agevolezza nella rimozione di sporco e smog
- · Prodotto pronto all'uso
- Nessun odore in ambiente
- Miglior isolamento termico

# **APPLICAZIONE**

Nebulizzare il prodotto in modo uniforme direttamente sulle superfici da trattare evitando accumuli. Non applicare a pennello per evitare spreco di prodotto. Migliore sarà la nebulizzazione maggiore sarà la resa. Strumenti idonei: nebulizzatori manuali, pistola a pressione, nebulizzatori meccanici ad aria. La reattività del prodotto sarà completa dopo le 24 ore dall'applicazione.

# **DATITECNICI**

PROPRIETA'	DESCRIZIONE
Stato fisico	Liquido
Odore	Inodore
Colore	Trasparente con tendenza a paglierino chiaro
рН	n.d.
Peso specifico a 20°C	
Stoccaggio a 20°C	12 mesi

## **AVVERTENZE**

Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito be-nano.it oppure su richiesta al rivenditore locale nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 10°C, la temperatura ottimale di trattamento è compresa tra i 15 ed i 25°C.

Evitare l'applicazione sotto la diretta esposizione dei raggi solari.

Verificare sempre la compatibilità tra il prodotto e la superficie da trattare e non applicare in presenza di sali dovuti a risalita calcarea. Tenere lontano dalla portata dei bambini.



